



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

2025F0090



检验报告

产品名称 浸渍胶膜纸饰面刨花板

委托单位/委托人 上海爱尔夫新材料科技有限公司

检验类别 委托检验

中国林业科学研究院木材工业研究所

Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry

国家人造板与木竹制品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Wood-based Panels and Wood-Bamboo Products

中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

Inspection laboratory for Wood-based Panels and Timber, Chinese Academy of Forestry



中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室


检验报告

No. 2025F0090


共 2 页 第 1 页

委托单位/委托人	上海爱尔夫新材料科技有限公司		
生产/经营单位	意大利爱尔夫科技材料有限公司 ITALY EIRFV SCIENCE MATERIALS LIMITED		
产品名称	浸渍胶膜纸饰面刨花板	商 标	EIRFV 爱尔夫
规 格	1220mm×2745mm×18mm	检验类别	委托检验
等 级	E _w 级 F☆☆☆☆	送 样 者	胡永
产品型号/类型	—	到样日期	2025-03-10
样品数量	500mm×500mm×18mm 5块	生产日期/批号	2025-02-18
产品构成	—		
检验时间	2025-03-10 ~ 2025-05-06		
检验依据和 检验项目	GB/T 15102-2017: 含水率、握螺钉力 GB/T 39600-2021: 甲醛释放量 参照 JIS A 5908:2022: 甲醛释放量 LY/T 2870-2017: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)		
检验结论	见本报告第2页。 		
备 注	1. 送检样品生产/经营单位和产品原始信息由委托单位/委托人提供; 2. 本报告仅对送检样品负责。		


批准:



审核:



编写:



中国林业科学研究院木材工业研究所
 国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
 中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检 验 报 告

No. 2025F0090

共 2 页 第 2 页

委托单位/委托人	上海爱尔夫新材料科技有限公司			
生产/经营单位	意大利爱尔夫科技材料有限公司 ITALY EIRFV SCIENCE MATERIALS LIMITED			
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
含水率	%	3.0~13.0	6.9	合格
握螺钉力	N	板面≥900 板边≥600	板面: 1180 板边: 1040	合格
甲醛释放量 (气候箱法)	mg/m ³	E ₁ 级≤0.025	0.022	合格
甲醛释放量 (干燥器法)	mg/L	X _{mean} ≤0.3, X _{max} ≤0.4 (委托单位质量要求)	X _{mean} : 0.1, X _{max} : 0.2	合格
苯	mg/m ³	≤0.11	未检出 (检出限: 0.00017)	合格
甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.0003	合格
二甲苯	mg/m ³	≤0.20	0.0001	合格
总挥发性有机化合物 (TVOC)	mg/m ³	≤0.50	未检出 (检出限: 0.01)	合格
(以下空白)				
备 注	JIS A 5908:2022已不在CMA受理范围内, 不再纳入资质认定管理。			



编写:

审核:

批准:

